

- DESCRIPCIÓN -

Producto	Tablero Fenólico recubierto con FILM FACE para uso en concreto
Especie	100% Pino
Medida	1220 mm X 2440 mm
Espesor	18 mm
N° de Capas	7 y 9 capas
Adhesivo	Resina Fenólica para uso exterior
Film	Papel impregnado con resina fenólica 125 - 160 g/m ² - Color Negro

- PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS -

Tolerancia de Espesor	Máximo ± 0.5 mm (IRAM 9701)	Promedio en fábrica 18.09 mm			
Tolerancia Ancho y largo	Máximo ± 5 mm (IRAM 9701)	Promedio en fábrica Ancho 1220 Largo 2440			
Escuadría	Máximo 2 mm/m (IRAM 9702)	Promedio en fábrica 1.5 mm/m			
Rectitud de Canto	Máximo 1.5 mm/m (IRAM 9702)	Promedio en fábrica 1.06 mm/m			
Contenido de Humedad	Máximo 15 % (IRAM 9704)	Promedio en fábrica 11.7 %			
Emisión de Formaldehído	Clase E1 - Máximo 1mg/l (IRAM 9711)	Medición INTI (30-06-22) Menor a 0.01 mg/l			
Calidad de Pegado	Clase 3 (IRAM 9562)	Promedio en fábrica			
			Trat. 5.2.1	Trat. 5.2.3	Trat. 5.2.4
		% FM	73	70	77
		Tracción	1.38	1.35	1.38
MOR y MOE	F 20/15 E30/15 (IRAM 9506)	Promedio en fábrica			
	MOE Long. Mínimo 3000 MPa MOE Transv. Mínimo 1500 MPa MOR Long. Mínimo 30 MPa MOR Transv. Mínimo 23 MPa		MOE (MPa)	MOR (MPa)	
	Long.	6781	56.6		
	Tran.	2965	34.15		

Leandro N. Alem

Misiones

03754 421378

administracion@aguerco.com.ar

Producto Bajo Licencia
IRAM
DC-P-A236-001.5

